

## VELVET LIQUID P.U.

### ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΑΤΙΝΕ

*Διακοσμητικό, ανθεκτικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας*

#### Περιγραφή Προϊόντος :

Διαφανής, αλιφατικής βάσεως πολυουρεθάνη, ενός συστατικού χωρίς διαλύτες με σατινέ /ματ φινίρισμα. Κατά την εφαρμογή πολυμερίζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί μια ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη, δίνοντας στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε άλλες καταπονήσεις. Είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία.



#### Χρήσεις :

Χρησιμοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Λόγω των ιδιοτήτων του βρίσκει επίσης εφαρμογή σε δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες οικιών και γραφείων, καταστημάτων, εστιατορίων, αποθηκών, χώρων παραγωγής, νοσοκομείων, εκθεσιακών χώρων κτλ.

#### Πλεονεκτήματα:

Εύκολη εφαρμογή - Διακοσμεί και βελτιώνει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται - Διαφανές - Αντέχει στη UV - Δεν κιτρινίζει - Παρέχει βαθιά επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στην τριβή και την κρούση - Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -20°C έως + 90°C - Επιτρέπει την διαπνοή του υποστρώματος

**Τρόπος Διάθεσης :** Σε μεταλλικά δοχεία του 1 kg

**Αποθήκευση:** Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία και σε θερμοκρασία +5 °C έως + 35°C: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

**Ασφάλεια και Υγιεινή :** Είναι τοξικό όταν εισπνέεται και επιβλαβές όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα (Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας)

**Μορφή :** Διαφανές υγρό

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:**

**Κατανάλωση:** 100 – 200 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση, και απαιτούνται 1 – 2 στρώσεις

**Οδηγίες χρήσεως:**

- Για άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα, προετοιμάστε προσεκτικά την επιφάνεια εφαρμογής.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σαθρά υλικά, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση της μεμβράνης του βερνικιού
- Μην πλένετε την επιφάνεια με νερό πριν την εφαρμογή. Αν υπάρχει σκόνη, καθαρίστε τη στεγνά χρησιμοποιώντας σκούπα
- Η επιφάνεια πρέπει να έχει στεγνώσει καλά. Ελέγξτε ώστε η περιεχόμενη υγρασία της να είναι κάτω από 5%, ειδάλως μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα εφαρμογής. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην πιθανή παρουσία υγρασίας στο υπόστρωμα, αν η πατητή τσιμεντοκονία έχει εφαρμοστεί σε εξωτερικό χώρο.
- Τυχόν ρωγμές πρέπει να επισκευάζονται προηγουμένως με κατάλληλα υλικά, και να εξομαλύνονται
- Πριν την εφαρμογή του βερνικιού, μπορεί να εφαρμοστεί το διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό MARMOLINE MS 33
- Εφαρμόστε το VELVET LIQUID P.U. αδιάλυτο, με ρολό, σε λεπτές στρώσεις. Μην το αφήνετε να λιμνάζει.
- Εξαιτίας του πολυμερισμού του υλικού, πρέπει να αλλάζετε ρολό κάθε 30 λεπτά, ειδικά αν η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή υπερβαίνει τους 25°C
- Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C ως +35°C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να αποφεύγονται οι μέρες καύσωνα και να επιλέγονται πρωϊνές ώρες για την εφαρμογή. Τυχόν υψηλή υγρασία στην ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να επηρεάσει το τελικό φινίρισμα
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιήστε μέσα προστασίας ώστε να μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος
- Η επιφάνεια που έχει επικαλυφτεί με VELVET LIQUID P.U. είναι ολισθηρή όταν είναι βρεγμένη.

*Εγγυόμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όχι όμως για το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται γι' αυτό, στον χρήστη, να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.*